INTEGRA

Hlboká cesta 20A, 010 01 Žilina, Slovakia

MAGNESIUMOXID M-60
MATERIALDATENBLATT

Produktbeschreibung: M-60 ist reaktiv, kalziniertes Magnesiumoxid, sandig, anwendbar für Chemikalienproduktion, Düngererzeugung und in der Landwirtschaft

Chemische Zusammensetzung :

	Richtwerte	Grenzwerte
MgO	65 %	Mind. 60,0 %
CaO	2,3 %	Max. 2,5 %
SiO_2	0,4 %	Max. 1,0 %
Fe_2O_3	5,9 %	Max. 6,5 %
Glühverlust:	27 %	Max. 30 %

Physikalische Eigenschaften:

Farbe:	Hellbraun
Körnung:	0 bis 1,0 mm

Kontaktperson: Marian Tomasec

Mobiltelephon: 00421-907-840-959 E-mail: marian@integra-group.sk