INTEGRA

Hlboká cesta 20A, 010 01 Žilina, Slovakia

MAGNESIUMOXID M-85
MATERIALDATENBLATT

Produktbeschreibung: M-85 ist reaktiv, kalziniertes Magnesiumoxid, anwendbar für Tierfuttermittelproduktion und Chemikalienproduktion

Chemische Zusammensetzung :

	Richtwerte	Grenzwerte
MgO	85,6 %	Mind. 85,0 %
Mg	51,6 %	Mind. 51,3 %
CaO	5,9 %	Max. 6,9 %
SiO_2	0,4 %	Max. 0,6 %
Fe_2O_3	7,3 %	Max. 7,5 %
Al_2O_3	0,3 %	Max. 0,5 %
As		< 10 ppm
Cd		< 0,1 ppm
Hg		< 0,1 ppm
Pb		< 10 ppm

Glühverlust:	0,7 %	Max. 1,2 %
pH:	12	11

Physikalische Eigenschaften:

Farbe:	Hellbraun
Raumgewicht:	900 kg / m^3
Körnung:	0 bis 1,2 mm ; 0 bis 0,2 mm

Kontaktperson: Marian Tomasec

Mobiltelephon: 00421-907-840-959 E-mail: marian@integra-group.sk